



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



### **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**

**Tipo 4.1.2.5 - Conforme NBR 11702 - ABNT**

#### ❖ **DESCRIÇÃO**

O SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR® Produto formulado com resina estirenada, especialmente indicado para paredes internas e externas, desde que devidamente preparada, sendo usado como base para pintura final. Proporciona economia na pintura final sendo de fácil aplicação. Mais informações através do site: [www.uirapurutelhacor.com.br](http://www.uirapurutelhacor.com.br)

#### ❖ **SUPERFÍCIES INDICADAS:**

O SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR® é indicado para superfícies internas ou externas de rebocos desempenado grosso ou fino lixados e limpos.

#### ❖ **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** - **Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT**

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de óleo, umidade e poeira. Se necessário, deve-se lavar, raspar ou escovar a área. Em reboco novo, aguardar no mínimo 30 dias de cura para aplicação do SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO. O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar de 1 a 2 horas para secagem ao toque e 5 horas para completa secagem

#### ❖ **DILUIÇÃO:**

Homogeneizar o produto adequadamente, adicionando de 10% a 20% de água, incorporando-a completamente ao produto.

#### ❖ **MATERIAL/APLICAÇÃO:**

Utilize-se de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo, Pincel ou Trincha. Em caso de 02 demãos aguardar o intervalo de 02 horas.

#### ❖ **DICAS IMPORTANTES:**

- Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%).
- A temperatura ambiente deve estar variando entre 10º C e 40º C.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

#### ❖ **COMPOSIÇÃO:**

Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

#### ❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: ..... : emulsão acrílica

Rendimento teórico: ..... : de 4 a 5 m<sup>2</sup>/litro por demão.

Rendimento prático: ..... : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Secagem toque: ..... : 1 a 2 horas.

Secagem total: ..... : 3 a 5 horas.

#### ❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

#### ❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**