



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

VERNIZ MARÍTIMO EXTERIOR & INTERIOR

Tipo 4.3.1.7 - Conforme NBR 11702 - ABNT



❖ DESCRIÇÃO

O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® apresenta acabamento brilhante que enobrece as superfícies. Forma uma película que realça os veios e os aspectos naturais da madeira. É produto de fácil aplicação, alto rendimento, secagem rápida e bom alastramento. Além de possuir filtro solar o que garante excelente proteção contra a ação do sol, de chuvas e das demais intempéries.

O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é produzido em diversas tonalidades. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR® com o vendedor. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é indicado para pintura de superfícies com acabamento de madeira (interno ou externo) proporcionando um acabamento nobre e brilhante.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Toda e qualquer madeira a ser envernizada deverá estar firme, seca, limpa e isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

Caso a superfície apresente brilho ou resquícios de qualquer outra aplicação, a mesma deverá ser lixada antes da repintura. Partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas ou escovadas.

Para garantir o melhor acabamento da madeira deve-se lixar as farpas e eliminar a poeira.

O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos, portanto, recomenda-se aguardar 3 horas para secagem ao toque e 24 horas para completa secagem.

❖ DILUIÇÃO:

Diluir no máximo 15% de aguarrás ao produto.

❖ MATERIAL:

Utilize Rolo, Pincel ou Pistola seguindo os veios da madeira.

❖ APLICAÇÃO:

de 2 a 3 demãos, com intervalo mín. de 12 horas entre demãos.

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes.
- Não aplicar o VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade.
- Não aplicar sobre madeira verde. Não usar removedor automotivo.

❖ COMPOSIÇÃO:

Resina alquídica modificada, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas,



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: : resina alquídica modificada.
Rendimento teórico: : de 8 a 10 m²/litro por demão.
Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação
Intervalo entre demãos: : mínimo 8 à 12 horas.
Manuseio: : mínimo 4 horas.
Secagem toque: : mínimo 3 horas.
Secagem total: : 24 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é um PRODUTO INFLAMÁVEL E CONTÉM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E PREJUDICIAIS À SAÚDE, portanto, conservar a embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. NÃO reutilizar a embalagem. É PROIBIDO despejar o produto em ralos de encanamentos de esgoto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Manusear o produto em ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Evitar comer, beber e fumar durante a manipulação do produto. Evitar o contato direto com a pele, cabelos e olhos. NÃO inalar e NÃO ingerir o produto. Utilizar os equipamentos de proteção para a aplicação (luvas impermeáveis, óculos e semi-máscaras com filtro para vapores orgânicos). EM CASO DE CONTATOS COM OLHOS: Lavar com água corrente por 15 minutos. Caso ocorra irritação procurar assistência médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU CABELOS: Não deixar secar. Limpar com pano embebido em álcool hidratado e em seguida lavar com água e sabão em abundância. Caso ocorra irritação procurar assistência médica. EM CASO DE INALAÇÃO DO PRODUTO: Afastar-se para local ventilado e procurar assistência médica. EM CASO DE INGESTÃO DO PRODUTO: Não provocar vômito e procurar imediatamente assistência médica mostrando esta embalagem. INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Em altas concentrações é depressor do SNC. Pode ocasionar irritação e penetração na pele ou mucosas.

❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**