



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

VERNIZ MARÍTIMO EXTERIOR & INTERIOR

Tipo 4.3.1.7 - Conforme NBR 11702 - ABNT



❖ DESCRIÇÃO

O VERNIZ MARÍTIMO TELHACOR® é um produto de fácil aplicação, alto rendimento, secagem rápida e ótimo alastramento. Seu acabamento brilhante realça os veios e os aspectos naturais da madeira. Sua fórmula com filtro solar garante excelente proteção contra as ações do sol, chuva e demais intempéries. É produzido em diversas tonalidades. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR® com o vendedor. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

O VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® é indicado para pintura de superfícies com acabamento de madeira (interno ou externo) proporcionando um acabamento brilhante que protege e realça os veios naturais da madeira.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Toda e qualquer madeira a ser envernizada deverá estar firme, seca, limpa e isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo. Para garantir o melhor acabamento da madeira deve-se lixar as farpas, eliminar a poeira e aplicar duas demãos desoladora para madeira antes da aplicação do **VERNIZ MARÍTIMO TELHACOR®**. **Madeira Sem Acabamento:** A superfície deve estar seca (no máximo 20% de umidade) e limpa, livre de pó, gordura e partes soltas. Lixar as farpas e limpar a poeira com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. Em casos de madeira envelhecida, lixar com maior profundidade ou aplicar tratamento químico adequado. **Madeira Com Acabamento:** Lixar a superfície e limpar o pó com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. Em caso de acabamento deteriorado, lixar ou aplicar removedor de pintura até a total remoção do acabamento e limpar a superfície com um pano umedecido com aguarrás ou thinner. **O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos, portanto, recomenda-se aguardar 06 horas para a secagem ao toque e 24 horas para completa secagem.**

❖ DILUIÇÃO:

Diluir no máximo 10 % de aguarrás ou thinner.

❖ MATERIAL:

Utilize Rolo, Pincel ou Pistola seguindo os veios da madeira.

❖ APLICAÇÃO:

Madeiras nova: de 3 a 4 demãos com intervalo de 12 horas.

Repintura: de 2 a 3 demãos com intervalo de 12 horas.

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes.
- Não aplicar o VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade.
- Não aplicar sobre madeira verde. Não usar removedor automotivo.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10



❖ **COMPOSIÇÃO:**

Resina alquídica modificada, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.

❖ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Base: : resina alquídica modificada.

Rendimento teórico 0,900 L : 11 m²/demão.

Rendimento teórico galão 3,6 L : de 32 a 46 m²/demão.

Intervalo entre demãos: : mínimo 12 horas.

Secagem toque: : mínimo 6 horas.

Secagem total: : 24 horas.

*Rendimento podendo variar de acordo com a aplicação, absorção da madeiras e espessura de camadas aplicadas.

❖ **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:**

ATENÇÃO: Produto composto por líquidos e vapores inflamáveis.

Pode provocar irritação e/ou reações alérgicas na pele. Suspeita-se

que prejudique a fertilidade ou o feto. Suspeito de provocar câncer. Pode provocar sonolência ou vertigem.

Tóxico para os organismos aquáticos em efeitos prolongados. **PRECAUÇÃO:** Mantenha fora do alcance das crianças. Se for necessário, consulte um médico e tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto.

PREVENÇÃO: Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca, chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize apenas ao ar livre ou em ambientes bem ventilados. Evite inalar vapores. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Evite a liberação para o meio ambiente. Não perfure, não queime, não armazene alimentos e não reutilize esta embalagem para outros fins. **EMERGÊNCIA:** EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água e/ou tome uma ducha. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou um auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo. **ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE:**

Transporte apenas na posição vertical. Evite situações de tombamento. Conserve a embalagem bem

fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, fresco e ventilado - longe de fontes de calor e

umidade. **DISPOSIÇÃO:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais,

nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone

SAC - UIRAPURU TELHACOR® - 0800 400 8002 ou pelo site: www.uirapurutelhacor.com.br.



❖ **GARANTIA:**

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do VERNIZ MARÍTIMO BRILHOCOR TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**