



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

REVESTIMENTO TEXTURIZADO

Tipo 4.6.2 - Conforme NBR 11702 - ABNT



❖ DESCRIÇÃO

O REVESTIMENTO TEXTURIZADO TELHACOR® apresenta um revestimento acrílico texturizado, dando um toque de rusticidade ao ambiente. Possui maior durabilidade à pintura pelo fato de ser hidrorrepelente. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

O REVESTIMENTO TEXTURIZADO TELHACOR® Indicada para superfícies internas ou externas de diversos substratos, rebocos desempenado grosso ou fino, blocos de concreto, fibrocimento e repintura.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de óleo, umidade e poeira. Se necessário, deve-se lavar, raspar ou escovar a área. Em reboco novo, aguardar no mínimo 30 dias de cura. Nas demais superfícies com mancha, gordura, graxa, partes mofadas, reboco fraco/ superfície caída, deve-se remover o máximo possível com espátulas ou escovas; lavar, enxaguar e aguardar secagem. Não deve haver qualquer tipo de umidade no substrato a ser aplicado o produto.

❖ DILUIÇÃO:

Primeira demão diluição com água limpa em até 20%
Segunda demão diluição com água limpa em até 5 %.

❖ MATERIAL/APLICAÇÃO:

Aplicar com rolo de espuma baixa, média ou alta, somente em sentido vertical.

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%).
- A temperatura ambiente deve estar variando entre 10º C e 40º C.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

❖ COMPOSIÇÃO:

Revestimento hidrorrepelente a base de resina acrílica, cargas minerais especiais, conservante, espessantes e pigmentos.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: : emulsão acrílica

Rendimento teórico: : de 1,2 a 1,5 Kg m²/ demão.

Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Intervalo entre demais lixamento: 2 a 4 horas.

Secagem toque: : 1 a 2 horas.

Secagem total: : 5 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do REVESTIMENTO TEXTURIZADO TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**